

DESCRIPCIÓN

Espesor total	EN ISO 24346	mm	2.00
Espesor total	ASTM F386-02	Pulgadas	0.08
Peso	EN ISO 23997	g/sq.m	2850
Ancho de la hoja	EN ISO 24341	cm	200
Ancho de la hoja	-	Pies - pulgadas	6'6"
Longitud de la hoja	EN ISO 24341	lm	20
Longitud de la hoja	-	Pies - pulgadas	66'
Cobertura / rollo	-	sq.ft	430.56
Cobertura / rollo	-	sq.m	40
Tamaño de las baldosas	EN ISO 24342	m	608x608*
Número de baldosas por paquete	-	-	20

CLASIFICACIÓN

Norma / Especificación del producto	-	-	EN ISO 10581
Norma / Especificación del producto	ASTM F 1913-04		Compliant
Clasificación europea	EN ISO 10874	Clase	34 - 43
Clasificación al fuego	EN 12 501-1	Clase	Bfl-s 1
Clasificación al fuego	ASTM E648-08	Clase	Clase I
Clasificación al fuego	CAN / ULC S102.2	-	-
Propensión eléctrica estática	EN 1815	kV	< 2

DESEMPEÑO

Tipo Contenido de aglutinante	EN ISO 10581	Tipo	I
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	%	Hoja ≤ 0.40 Baldosa ≤ 0.25
Aislamiento acústico contra impactos	EN ISO 717-2	dB	5
Indentación residual (norma)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Indentación residual (valor medio medido)	-	mm	~0.02
Prueba de la silla de ruedas (tipo W)	ISO 4918	-	OK
Conductividad térmica	EN ISO 10456	W7(m.K)	0.25
Solidez del color	EN 20 105 - B02	Grado	≥ 6
Tratamiento de superficies	-	-	Evercate™
Resistencia a los productos químicos	EN ISO 26987	Clase	OK
Actividad antibacteriana (E.coli - S. aureus - MRSA) **	ISO 22196	-	> 99 % habita el crecimiento
Actividad antivírica (coronavirus humano 229E)	ISO 21702		99.7% despues de 2h

MEDIO AMBIENTE / CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

TVOC después de 28 días	ISO 16000-6	µg/ m³	< 10
Certificación	-	-	Floorscore®